



# Adhesivo Universal Premium para Pisos Resilientes



METROPOLITAN SYSTEMS

# Complete<sup>TM</sup> Resilient

---

## Adhesivo


- Alta tolerancia a la humedad hasta un 99% de humedad relativa.
- PSA ultra agresivo: alta adherencia y adhesión robusta.
- Ideal para productos LVT/LVP/AMB y con núcleo de fibra de vidrio.

CONTENIDO NETO **4** GALONES (15.14L)

**Usos:** El Adhesivo Universal Premium Resiliente Complete (MSC) de METROPOLITAN SYSTEMS está formulado para la instalación de baldosas LVT y tablonces de vinilo con base de fibra de vidrio dimensionalmente estables, así como de revestimientos elásticos con base de vinilo. MSC Resilient cuenta con la certificación CRI Green Label Plus y cumple con la norma SCAQMD 1168.

**Preparación del sustrato:** Siga las instrucciones del fabricante del piso en cuanto a los niveles permitidos de humedad en el concreto. El sustrato de concreto debe curarse durante al menos 28 días y prepararse de acuerdo con la norma ASTM F710. Todas las losas de concreto deben tener una barrera de vapor intacta según la norma ASTM E1745. Se deben realizar pruebas de humedad en los subsuelos de concreto. Las pruebas de humedad deben realizarse según la norma ASTM F2170, Prueba de Humedad Relativa In Situ, con lecturas que no superen el noventa y nueve (99) por ciento, o según la norma ASTM F1869, Prueba de Cloruro de Calcio, con un MVER que no supere las doce (12) libras por cada mil (1000) pies cuadrados por veinticuatro (24) horas. Los niveles máximos de pH no deben superar una lectura de 12.

#### Selección de la cobertura y paleta:



**Sustratos porosos: paleta de muesca cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16" (1.6 x 1.6 x 1.6 mm); 125-175 ft2/gal. (12-16 m2/3.78 L)**

**Sustratos no porosos: paleta de muesca en U de 1/16" x 1/32" x 1/32" (1.6 x 0.8 x 0.8 mm); 175-250 ft2/gal. (16-23 m2/3.78 L)**



**Láminas de vinilo con base acolchada o de fibra de vidrio / vinilo con base lisa o baldosas de moqueta sin PVC: rodillo de pelo de 3/8": 250-350 ft2/gal. (23-33 m2/3.78 L) (Si se supera la cantidad recomendada, puede producirse una pérdida de adherencia. No apto para su uso con productos rígidos con base acolchada.**

Instrucciones de instalación: **1)** Consulte todas las recomendaciones y aprobaciones del fabricante antes de la instalación. **2)** Solo para uso en interiores. **3)** Lea detenidamente la ficha técnica del producto y las instrucciones de seguridad antes de la instalación. **4)** Para obtener los mejores resultados, instale a una temperatura de 70 °F (21 °C) (+/- 5 °F) y una humedad relativa del 50 % (+/- 5 %). **5)** Para seleccionar la paleta adecuada, consulte la guía de paletas de esta etiqueta. **6)** Extienda el adhesivo con la paleta recomendada. Cuando se instale sobre un sustrato poroso, el piso se puede colocar sobre adhesivo húmedo o seco y pegajoso. Para una instalación en húmedo, extienda el adhesivo y espere aproximadamente 10-15 minutos para que se seque. Colocar el piso en húmedo permitirá que se mueva hasta que el adhesivo se haya secado, lo que dará como resultado una instalación permanente. No se podrá retirar el suelo sin causar daños importantes si se utiliza el método de instalación en húmedo. Cuando instale baldosas o tablonces de vinilo, se recomienda dejar que el adhesivo se seque al tacto antes de proceder a la instalación. Una vez que el adhesivo se haya secado al tacto, el suelo debe instalarse en un plazo de 12 horas. Cuando se utiliza el método de instalación en seco, el tiempo de reposicionamiento será limitado. El tiempo de secado dependerá de la temperatura y la humedad del entorno. En el transcurso de 1 hora después de colocar el piso en el adhesivo, DEBE pasar un rodillo de tres secciones de 100 lb por toda la superficie instalada para asegurarse de que el adhesivo haya hecho contacto adecuado con el piso.

**Limpieza:** Retire el adhesivo húmedo de inmediato con un paño húmedo. Utilice alcohol mineral para eliminar el adhesivo seco. Precaución: El alcohol mineral es inflamable. Lea y siga todas las precauciones indicadas en la etiqueta del envase.

**Aplicaciones recomendadas:** Residencial / Comercial ligero y pesado / Sanitario / Instituciones. No recomendado para cargas rodantes pesadas.

**Sustratos recomendados:** Hormigón / Recubrimientos a base de cemento Portland / Recubrimiento de corcho / Yeso debidamente preparado / Madera contrachapada aprobada por la APA / Terrazo / Recubrimiento de fibrocemento / Suelos con calefacción radiante / VCT debidamente preparado (una sola capa) / Vinilo laminado debidamente preparado (una sola capa, totalmente adherido)

**Limitaciones:** **1)** Para instalaciones en interior únicamente. **2)** El piso debe aclimatarse según las instrucciones del fabricante. **3)** No instale cuando la humedad relativa del concreto sea de más del 99%, de conformidad con la ASTM F2170. **4)** No lo instale cuando el MVER sea de más de 12 lbs. por 1,000 pies cuadrados, por cada 24 horas, de conformidad con ASTM F1869. **5)** Aunque MSC Resilient es un adhesivo tolerante a la humedad, no forma una barrera contra el vapor de humedad y no protege el suelo contra los daños causados por la humedad. Es posible que sea necesario utilizar un producto para mitigar la humedad en hormigón con un mayor contenido de humedad. **6)** No lo instale cuando el pH sea mayor a 12. **7)** Instalar solo cuando la temperatura del sustrato esté entre 50 y 90 °F (10 °C y 32 °C). **8)** No instalar sobre adhesivo húmedo sobre sustratos no porosos. **9)** No aplicar sobre residuos de adhesivo. **10)** La estabilidad dimensional de algunos productos de pisos de vinilo es muy sensible a las fluctuaciones en las condiciones ambientales. Metropolitan Hardwood Floors no se hace responsable de los problemas de instalación causados por cambios dimensionales en el piso. **11)** Es responsabilidad exclusiva del instalador determinar la idoneidad y compatibilidad del adhesivo para el uso previsto por el usuario.

#### Datos técnicos:

**Polímero base:** polímero acrílico.

**Color:** paja claro.

**Contenido de COV:** <1 gramo por litro.

**pH:** 7.25

**Consistencia:** Pasta

**Vida útil:** Dos años en envase sin abrir

**Almacenamiento:** 40°-95°F (4°-35°C)

**Temperatura de aplicación:** 50°-90°F (10°-32°C)

**Restricciones de tránsito:** Tránsito peatonal después de 12 horas, tránsito intenso después de 24 horas para fijación en húmedo. Se permite el tránsito peatonal ligero inmediatamente después del rodado, y el tránsito intenso después de 12 horas para fijación en seco. **Tiempo abierto:** hasta 12 horas, dependiendo de la porosidad y las condiciones ambientales. Estabilidad al congelamiento/descongelamiento: 5 ciclos a 20 °F (-7 °C).

**Composición/información de ingredientes:**

**Compuestos peligrosos:** Este producto no es peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

#### Proposición 65:

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a acrilato de 2-etilhexilo, que el Estado de California considera cancerígeno. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**Primeros auxilios:** Después de la inhalación: Suministre aire fresco u oxígeno; llame a un médico. En caso de inconsciencia, coloque al paciente en posición lateral estable para su transporte. Después del contacto con la piel: Lávese inmediatamente con agua y jabón y enjuague con abundante agua. Después del contacto con los ojos: Enjuague el ojo abierto durante varios minutos con agua corriente. Tras la ingestión: Enjuague la boca con agua. Beba 1-2 vasos de agua, pero no induzca el vómito. No administre líquidos a personas somnolientas, convulsivas o inconscientes. Si se produce vómito espontáneo, mantenga la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración. Acuda a un médico.

**PARA MÁS INFORMACIÓN, LEA LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Garantía limitada:** Este producto se vende sujeto a una garantía limitada y a los términos de uso relacionados proporcionados por Metropolitan Hardwood Floors (US). En la medida en que lo permita la ley, Metropolitan renuncia a cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado, así como a todos los daños incidentales y consecuentes que se deriven de la venta, compra o uso de este producto. Para obtener más información sobre la garantía limitada o para consultar la ficha de datos de seguridad con información sobre salud, seguridad y requisitos medioambientales, visite [metrofloors.com](http://metrofloors.com)



Para instrucciones en francés, visite [www.metrofloors.com/accessories](http://www.metrofloors.com/accessories)



Para instrucciones en español, visite [www.metrofloors.com/accessories](http://www.metrofloors.com/accessories)



**Metropolitan Hardwood Floors Inc.**  
811 Cliveden Avenue, Delta, BC V3M 5R6, Canada  
1-800-992-3163 (Canada)  
**Metropolitan Hardwood Floors (US) Inc.**  
8106 South 216th Street, Kent, WA 98032, USA  
1-800-851-7056 (EE.UU)



©2025 Metropolitan Hardwood Floors Inc.  
Producto No. 3124223

METROPOLITAN SYSTEMS  
**Complete™**  
Resilient



3124223